

FICHA TÉCNICA

PRIMERO

Edição

08/2025

DIMENSÕES

Coleção		RÉGUAS
Largura	ISO 24342:2018-11	196 mm
Comprimento	ISO 24342:2018-11	1320 mm
Número de réguas por caixa		18 réguas
m² por caixa		4,66 m²
Peso por caixa		15,64 kg
Quantidade de caixas por palete		56 caixas
Gramatura	ISO 23997:2012-02	3293 g/m²
Espessura total	ISO 24346:2006-10	2 mm
Espessura da camada de uso	ISO 24340:2012-02	0,3 mm
Acabamento	Superguard Pro®	
Encaixe macho-fêmea	Sem encaixe (junta seca)	
Tipologia do produto	NBR 14917-1	HTC (heterogêneo com base compacta)
Teor de aglutinante	NBR 14917-1	Tipo I
Forma de armazenamento	Ambiente residencial	Armazenamento horizontal, em local seco e plano, com empilhamento máximo de 11 caixas
	Ambiente comercial	Armazenamento horizontal, com empilhamento máximo de 2 paletes
Cor/Tipo de estampa	Diversos	

GARANTIA DE FÁBRICA

Classe de uso	NBR 14917-1	Classe 31
Norma do produto	NBR 14917-1	
Garantia	Uso residencial	Veja as condições de garantia
	Uso comercial	Veja as condições de garantia
		15 anos
		5 anos

DADOS GERAIS

MÉTODO	PARÂMETROS	REQUISITOS NORMATIVOS	VALORES QUICK-STEP
Resistência à abrasão	EN 13329 - Anexo E	≥ 600 ciclos	≥ 600 ciclos
Resistência ao impacto	EN 13329 - Anexo F	≥ 800 mm	≥ 800 mm
Efeito de marcas de rodízio de poliuretano	ISO 4918:2016-03	25000 ciclos	Sem delaminação, sem danos
Efeito de um apoio de móvel em deslocamento	ISO 16581:2019-06	Pé 0,1 mm / 32 kg	Sem danos visíveis
Indentação residual	ISO 24343-1:2012-01	≤ 0,1 mm	0,05 mm (resultado médio)
Resistência a manchas	EN 438-2:2016 + A1:2018-12	Acetona - Café - NaOH - H2O2 - Graxa de sapato	OK
Capa de uso	ISO 10582:2018-01	Tipo I	OK
Esquadro e retilineidade	ISO 24342:2018-11	≤400mm: ≤0,25 mm >400mm: ≤0,35mm	≤ 0,35 mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999:2021-11	6 h a 80 °C	≤ [0,25] %
Empenamento	ISO 23999:2021-11	6 h a 80 °C	≤ [2] mm
Descoloração causada pela luz artificial	ISO 105-B02:2014-09	Escala azul	Classe ≥ 6
Isolamento acústico	ISO 717-2	Redução do som de impacto	Colado
Aquecimento de piso		Compatível para todos os sistemas de aquecimento EMBUTIDOS no contrapiso cimentício. Aplicações limitadas para filmes de aquecimento e alternativas. Temperatura máx. de contato ≤ 27 °C. Verifique as instruções de instalação a parte.	ΔLw = 4 dB

MEIO AMBIENTE & CERTIFICADOS

MÉTODO	PARÂMETROS	REQUISITOS NORMATIVOS	VALORES QUICK-STEP
AFFSET			A+
Emissão de formaldeído	EN 717-1:2004-10	Sem adição de formaldeído E1 (≤ 0,124 mg/m³)	< Limite de detecção
TCOV 28 dias	ISO 16000 partes 9-6	Requisito AgBB após 28 dias <1000 µg/m³	OK
Reação ao fogo	EN 13501-1:2018		Bfl-s1
Resistência térmica	EN 12667:2001-01	Sem manta	0,01 m² K/W
Antiestático	EN 1815:2016-09	≤ 2 kV	OK
Resistência ao escorregamento	EN 13893:2002-11	μ ≥ 0,30	DS
	EN 16165:2021-10 Anexo B		R9 - R10
Conteúdo	Metais pesados + chumbo/cádmio		NÃO detectado
Substâncias perigosas	Carcinogênico, mutagênico ou substâncias reprotóxicas classe 1A e 1B (lista de candidatas)		NÃO detectado
REACH	Regulação (EC)		Compliant
Conteúdo reciclado	Apenas utilizado material reciclado INTERNAMENTE		≥ 20%

